



المؤتمر السادس للعلوم الهندسية والتكنولوجية

The Sixth Conference for Engineering Sciences and Technology (CEST-6)

Conference Proceeding homepage: <https://cest.org.ly>



دراسة معملية لتحديد النسب الأمثل لبعض أنواع الملدّنات الفائقة وتأثيرها على الخواص الميكانيكية للخرسانة الطيرية والمتصلبة

نجيب حسن الشريف سويسى و محمد العربى المحروق

كلية الهندسة صبراتة جامعة صبراتة، صبراتة، ليبيا

الكلمات المفتاحية:

- المدنات
- خواص الخرسانة
- نسبة امتصاص الخرسانة
- للماء
- درجة التشغيل
- مقاومة الضغط للخرسانة

المُلْخَصُ

في الآونة الأخيرة زاد الاهتمام باستعمال الملدනات الفائقة (Superplasticizer) لما لها من فوائد في تحسين أداء الخرسانة سواء على الخواص الطيرية أو المتصلبة حيث تعمل بعض منها على زيادة قابلية التشغيل وتأخير زمن الشك الأولي والنهائي للخرسانة للاستفادة منها في الأجزاء الحارة أو عند نقل الخرسانة مسافات طويلة، أو يمكن أن تزيد من كثافة الخرسانة وبالتالي تحسين مقاومة الضغط. تهدف هذه الدراسة إلى معرفة مدى تأثير استخدام الملدනات الفائقة على خواص الخرسانة وكذلك تأثير زيادة أو نقص جرعة الملدනات عن حدود المواصفات. حيث تم استخدام خلطة خرسانية مصممة على الطريقة الأمريكية ومضافا إليها مواد الملدනات الفائقة حسب المواصفات القياسية Sika® ViscoCrete® (Sikament-FF) و (TEMPO-12) (4, 2, 0.5) وبنسبة متغيرة (4, 2, 1) % من وزن الإسمنت وذلك للمقارنة مع الخرسانة (المرجعية) بدون أي إضافات. وتبين من الدراسة أنه كلما زادت نسب الإضافات لهذه الملدනات ضمن الحدود الموصى بها تزداد مقاومة الضغط للخرسانة مقارنة بالخرسانة العادي (المرجعية) مع ملاحظة أن النسب الأمثل لمادة (Sika® ViscoCrete® TEMPO-12) أعطت مقاومة ضغط أعلى من نظيرتها للنسبة الأمثل لمادة (Sikament-FF) مع تناقض في مقاومة الضغط بزيادة هذه النسب. بالإضافة إلى ذلك، من خلال نتائج اختبار المبوط للخرسانة الطيرية لمادي (Sikament-FF) و (Sika® ViscoCrete® TEMPO-12) (Sikament-FF) تبين ازدياد قابلية التشغيل للخلطة الخرسانية المضاف لها الملن (Sikament-FF) أكثر من تلك المضاف لها الملن (Sika® ViscoCrete® Tempo12). من جانب آخر، أظهرت نتائج اختبار نسبة الإمتصاص للخرسانة عند إضافة الملن (Sikament-FF) إلى الخلطة الخرسانية تأثيراً إيجابياً على انخفاض نسبة الإمتصاص في حين كانت أقل إيجابية عند إضافة الملن (Sika® ViscoCrete® TEMPO-12). حيث زادت نسبة الإمتصاص للخرسانة مع زيادة نسبة المادة المضاف، وفي كلا الملدනين فقد كان لهما تأثيراً أفضل من العينة (المرجعية).

مراجع.

An Experimental Investigation into the Optimal Dosage of Selected Superplasticizers and Their Influence on the Mechanical Properties of Fresh and Hardened Concrete

Najeb Hasen SH. Sawsi, Mohamed Elarbi Mahroug

Faculty of Engineering, Sabratha University, Sabratha, Libya

KEYWORDS:

Plasticizers
properties of concrete
water absorption rate of
concrete
workability
compressive strength of
concrete

ABSTRACT

Recently, there has been growing interest in the use of superplasticizers, which offer significant benefits in improving both fresh and hardened concrete properties. These additives can increase workability, extend setting times (helpful in hot weather or for long-distance transportation), and enhance density, which in turn improves compressive strength. This study investigates the effect of superplasticizers on concrete properties, focusing on the impact of varying the dosage beyond the recommended limits. A concrete mix was designed using the american method, incorporating two types of superplasticizers (sika® viscoconcrete® tempo-12) and (sikament-ff) at different percentages (0.5%, 1%, 2%, 4%) of the cement weight. The results were compared to a reference concrete mix without any additives. The findings show that increasing the proportion of superplasticizers within recommended limits led to higher compressive strength compared to the reference mix. Among the superplasticizers tested, (sika® viscoconcrete® tempo-12) yielded a higher compressive strength than (sikament-ff), although strength declined when the additive percentages exceeded the optimal range. In terms of workability, the slump test results indicated that the mix containing (sikament-ff) exhibited greater workability than the mix with (sika® viscoconcrete® tempo-12). Moreover, the absorption test revealed that (sikament-ff) reduced the absorption rate, while (sika® viscoconcrete® tempo-12) showed a slight increase in absorption as the dosage increased. In both cases, superplasticizers improved the concrete properties compared to the reference mix.

1. المقدمة

*Corresponding author:

E-mail addresses: najebsaws183@gmail.com, (M. E. Mahroug) mhmdmahroug2020@gmail.com.

Article History : Received 13 July 2024 - Received in revised form 25 September 2024 - Accepted 21 October 2024

- نسبة الإمتصاص (Water absorption).

2. البرنامج العملي

1.2. مكونات الخلطات الخرسانية

الإسمنت: لتحقيق البرنامج العملي لهذه الدراسة، تم استخدام الإسمنت البورتلاندي العادي نوع (الصفصاف) لجميع الخلطات الخرسانية والمطابق للمواصفات القياسية الليبية رقم 2009/340 الخاصية بالإسمنت البورتلاندي العادي.

الركام الناعم: تم في هذه الدراسة استخدام الركام الناعم المتوفر محلياً من منطقة الريانة وتم إجراء التحليل المنخلي له وكان وفق المواصفات البريطانية (BS882:1992) [9].

الركام الخشن: إن خواص ونوعية الركام له تأثير كبير على الخرسانة وخصائصه تكونه يشغل حوالي (70-75) % من الحجم الكلي للكتلة الخرسانية [4]. يتكون الركام من حبيبات صخرية متدرجة بالحجم منها حبيبات كبيرة كالحصى (Gravel) والأخرى صغيرة كالرمل (Sand) ويشمل على المادة المائية الخامدة نسبياً" والمنتشرة خلال عجينة الإسمنت في الخرسانة إذ يعطي للخرسانة استقرارها و مقاومتها للقوى الخارجية والعوامل الجوية كالحرارة والرطوبة والتجدد، كما ويقلل الركام التغيرات الحجمية الناتجة عن تجمد وتصبب عجينة الإسمنت أو تعرض الخرسانة للرطوبة والجفاف، لذلك فإن الركام يعطي للخرسانة متانة أفضل مما لو استعملت عجينة الإسمنت لوحدها. وفي هذه الدراسة تم استخدام ركام ناعم من منطقة (الريانة) وركام خشن نوع (أمس اللفع).

الماء المستعمل: إن نوعية الماء (Quality of Water) في الخرسانة وإحتوائه على الشوائب قد يتعرض مع تجمد الإسمنت وقد يؤثر على مقاومة الخرسانة بصورة عكسية أو يسبب تلوث سطحها وقد يؤدي إلى صدأ الحديد [2]. ولهذا الأسباب تم استخدام مياه نقية وخالية من الأملال والشوائب (صالحة للشرب).

لجميع الخلطات الخرسانية المستعملة في هذه الدراسة.

الإضافات: المضافات الخرسانية هي مواد خاصة تضاف أثناء الخلط لتحسين خصائص وسلوك الخرسانة الطازجة في الظروف الجوية المختلفة. من خلال تغيير خصائص الخرسانة المتصلة، تقلل المضافات من تكلفة البناء وتعزز جودة الخرسانة أثناء الخلط والنقل والمعالجة والتغلب على حالات طارئة معينة في عمليات صب الخرسانة. ولغرض تنفيذ متطلبات هذه الدراسة تم استخدام مادتين من المكونات الفائقة من إنتاج شركة (Sika) وهما:

- المكون الأول نوع (Sika® ViscoCrete® TEMPO-12) وهو من إنتاج شركة سيكا ويكون على شكل سائل يضاف للخرسانة كملدن عالي الكفاءة وعامل لتقليل من نفاذية الخرسانة للمياه وتقليل المياه في الخلطة الخرسانية بنسبة أكثر من 20% ومطابق للمواصفات القياسية الأمريكية (ASTM C 494/81) والجدول (1) يوضح المواصفات الفنية للمكون (Type A).

جدول رقم (1) المواصفات الفنية 12-12 (Sika® ViscoCrete® TEMPO-12) للمكون (للمكون)

اللون	بني فاتح
الكتافة	1.06 كجم/لتر
محتوى الكلوريدات	لا يوجد
حدود الجرعة	% (3-0.2)

- المكون الثاني نوع (Sikament® FF) وهو أيضاً من إنتاج شركة سيكا ويكون على شكل سائل لإنتاج نوعية خرسانة ذات سيولة عالية ومطابق للمواصفات

تعتبر الخرسانة أحد أهم مواد البناء الأساسية والتي شهدت تطويراً ملحوظاً عبر العصور، حيث تتكون من ثلاثة مكونات رئيسية هي الإسمنت والركام والماء [1]. إلى جانب تلك المواد يمكن إضافة مواد أخرى مثل المكونات والمواد المضافة إلى الخرسانة لتحسين خصائص معينة وفقاً للعوامل والظروف المختلفة للمنشآت الهندسية مثل تحسين قابلية التشغيل، التحكم في زمن الشك، زيادة مقاومة الضغط، وتقليل نسبة امتصاص الخرسانة للرطوبة والعوامل البيئية المختلفة [2]. الإضافات الكيميائية هي مواد تضاف إلى الخرسانة لتحسين خاصية أو أكثر من خواص الخلطة الخرسانية وأকسجينها ميزات تتناسب مع أغراض ومتطلبات البناء. وتطور استعمال الإضافات في عدة مجالات مثل صناعة الطوب والبلاط والعناصر الخرسانية مسبقة الإيجاد وذلك للحصول على أنواع ذات إجهادات عالية [2]. هناك عدة أنواع مختلفة من الإضافات الكيميائية (المكونات الفائقة) ومن أهم أنواع الشائعة منها هي إضافات تقليل المحتوى المائي والتحكم في زمن الشك حيث تعمل على تقليل مياه الخلطة الخرسانية مما يجعلها أكثر متانة في مواجهة الظروف المناخية القاسية. إلى جانب ذلك، هناك إضافات لزيادة مقاومة ضد التجدد والصقير وتسعي إضافات الهواء المحبوس وغيرها من الإضافات الكيميائية كإضافات التحكم في الانكماش وإضافات تلوين الخرسانة وأخرى لمنع نفاذ الماء في الخرسانة. ومن خلال دراسة علمية وجد أن كمية الماء اللازمة لإتمام عملية التفاعل في الخلطة الخرسانية تتراوح (0.25-0.22) % من وزن الإسمنت حسب نوعية ودرجة نعومة الإسمنت، ولكن المشكلة أن هذه النسبة القليلة من الماء تعطي خرسانة جافة جداً صعبة التشغيل، مما يضطر صانع الخرسانة إلى زيادة الماء بالقدر الذي يجعل الخرسانة لينة ذات قابلية عالية للتشغيل. وقد أتضح من الأبحاث والدراسات والتجارب المعملية والخبرة العملية أن نسبة الماء التي تعطي خلطة خرسانة لينة ذات قابلية تشغيل عالية (بدون إضافات) هي (0.7-0.4) % من وزن الإسمنت ويتوقف ذلك على محتوى الإسمنت في الخلطة الخرسانية وعلى نسبة امتصاص الركام المستعمل للماء [3]. وبالرغم من أن هذه النسبة من الماء تعطي قابلية تشغيل عالية ولكن في نفس الوقت تعطي خرسانة متوسطة مقاومة، وبإجراء الأبحاث والدراسات والتقدم التكنولوجي أمكن التغلب على التناقض الناشئ بين المقاومة العالية وقابلية التشغيل المنخفضة وذلك بإستعمال بعض الإضافات المخفضة للماء بدرجة عالية والمؤخرة لزمن الشك (المكونات الفائقة) والتي تسمح بإستعمال نسبة ماء قليلة وفي نفس الوقت تعطي قابلية تشغيل عالية وهذا النوع من الإضافات سيكون موضوع هذه الدراسة الحالية.

يهدف هذا البحث إلى دراسة تأثير استعمال المكونات الفائقة (الخفض كمية مياه الخلط وزمن الشك) على خواص الخرسانة الطيرية والمتصببة كما يهدف أيضاً إلى تحديد النسبة المثالية لهذه الإضافات. حيث تم إجراء اختبارات على نوعين من المكونات الفائقة وهما (Sikament® FF) & (Sika® TEMPO-12) ViscoCrete® وقد تم مقارنتها بالخرسانة المرجعية بدون استعمال إضافات وكان التغير الرئيسي في الدراسة هو نسبة الإضافات من وزن الإسمنت في الخلطة الخرسانية المنتجة، وقد أجريت عدة اختبارات في هذه الدراسة لتقييم هذه الإضافات ومنها:-

- مقاومة الضغط (Compressive strength).
- البوط (Slump test).

والجدول (2) يوضح الموصفات الفنية للمملدن.

جدول رقم (2) المواصفات الفنية للملدن (Sikament® FF)

سائل بني داكن	اللون
1.20 كجم/لتر	الكتافة
لا يوجد	محتوى الكلوريدات
% (3-0.6)	حدود الجرعة

تم إجراء خلطات تجريبية للتأكد من صلاحية الإضافات المستعملة وتوافقها مع الإسمنت المستعمل وباقى مكونات الخلطة، حيث تم التوصل إلى خلطة خرسانية تتكون من إسمنت وركام ناعم وخشن وماء مع إستعمال الإضافات (Sika) والمقارنة بينها وبين الخرسانة العادية المرجعية بدون إستعمال الإضافات.

2.2. الخلطة الخرسانية

لدراسة تحديد النسب الأمثل للملدنات الفائقة على خواص الخرسانة تم إعداد خلطة خرسانية باستخدام الطريقة الأمريكية بمقاومة ضغط تصميمية (30MPa) تكون من ركام خشن وناعم وماء وإسمنت. ونظراً لأن هذه الملنات من أحد أهم مميزاتها تقليل نسبة الماء وتحسين قابلية التشغيل في الخرسانة (workability) مما يؤدي إلى مقاومة ضغط عالية، لذلك فقد تم في هذه الدراسة استخدام نسبة منخفضة (w/c=%0.29) وتبسيتها في جميع الخلطات الخرسانية. ولإيجاد النسب الأمثل للملدنات في الخلطات

الخرسانية واستناداً لمواصفات شركة سيكا والتي أوصت بحدود الجرارات المضافة إلى الخرسانة من المللدنات (0.5-3%) فقد تم استخدام نسب مختلفة بحيث تكون (0.0%, 0.5%, 1%, 2%, 4%) من وزن الإسمنت بوحدة وزن الجملة (kg) والجدول (3) يوضح أعداد الخلطات الخرسانية.

جدول رقم (3) يوضح مواصفات الخلطات الخرسانية المستعملة

الإضافات (ml/m ³)	الماء (kg/m ³)	ركام ناعم (kg/m ³)	ركام خشن (kg/m ³)	الاسمنت (kg/m ³)	الخلطة
-	189.84	884.9	918.41	368	خلطة مرجعية %
1840	189.84	884.9	918.41	368	(%0.5 خلطة Sika)
3680	189.84	884.9	918.41	368	(%1)Sika خلطة
7360	189.84	884.9	918.41	368	(%2)Sika خلطة
14720	189.84	884.9	918.41	368	(%4)Sika خلطة

3.2 التجارب المعملية

تم تحديد عدد من التجارب المختبرية لمعرفة تأثير الإضافات الكيميائية على خواص الخرسانة التي يمكن معرفتها من خلال تلك الإختبارات.

- مباسرة. وهذه المقياسات مهمه لبيان جودة الخرسانه المستخدمه في
الإنشاءات. تم إجراء هذا الإختبار وفقاً للمواصفات القياسية الأمريكية
(ASTM C109:90). ولإجراء هذا الإختبار تم اخراج المكعبات الخرسانية
من الأحواض بعد اكتمال فترة المعالجة (28 يوم) وترك لتجف لمدة (24
ساعة) في درجة حرارة المختبر وبعد ذلك نضع العينات في جهاز الإختبار ثم يتم
تسليط الحمل حتى يصل إلى حد الفشل الذي تتكسر عنده العينة وتحصل
قيمة الحمل المسبب للفشل.

- إختبار نسبة الامتصاص (Water absorption) عندما تكون الخرسانة قادرة على امتصاص كميات كبيرة من الماء، فإن ذلك يزيد من تأثير دورات التجمد والتذوبان عليها، مما يؤدي إلى التفتت والتلف، وهذا له تأثير كبير على أداء الخرسانة وسلامة البناء، خاصةً في الظروف المناخية. لذلك، من المهم جداً السيطرة على قدرة امتصاص الخرسانة للماء وإبقاعها ضمن المستويات المقبولة من خلال التصميم السليم لخلطة الخرسانة والتنفيذ الجيد، وهذا يساعد على ضمان أداء الخرسانة واستدامتها على المدى الطويل. ووفقاً للمواصفات الأمريكية (ASTM-C642)، تم إختبار نسبة امتصاص الخرسانة للماء بوزن العينات بدقة بعد وضعها في فرن على درجة حرارة 105 درجة مئوية لمدة 24 ساعة (الوزن الجاف) وأيضاً بعد الغمر في الماء لمدة 24 ساعة (الوزن الرطب). ومن خلال المعادلة التالية يمكن حساب نسبة امتصاص الماء كالتالي:

$$\text{نسبة امتصاص الماء} = \left(\frac{\text{وزن الماء الممتص}}{\text{الوزن الجاف}} \right) \times 100$$

حيث أن الوزن الجاف هو الوزن الكلي للعينة بعد التجفيف في الفرن بدرجة 105 درجة مئوية لمدة 24 ساعة، والوزن الرطب هو الوزن الكلي للعينة بعد غمرها في الماء لمدة 24 ساعة.

3. النتائج والمناقشة

١.٣ نتائج اختبار ال�بوط (slump test)


نـ الـ هـدـفـ الرـئـيـسيـ مـنـ إـسـتـخـدـامـ إـلـاـصـافـاتـ فـيـ الـخـرـسـانـةـ هـوـ زـيـادـةـ درـجـةـ هـبـوـطـ لـخـرـسـانـةـ بـدـوـنـ زـيـادـةـ نـسـبـةـ مـاءـ فـيـ الـخـلـطـةـ،ـ أـيـ زـيـادـةـ سـيـولـتـهاـ وـتـشـغـيلـيـتـهاـ.ـ هـذـهـ لـزـيـادـةـ فـيـ التـشـغـيلـيـةـ تـسـاعـدـ عـلـىـ تـحـسـينـ قـابـلـيـةـ الصـبـ وـالـدـمـكـ،ـ مـاـ يـحـسـنـ مـنـ كـثـافـةـ الـخـرـسـانـةـ وـتـمـاسـكـهـاـ وـهـذـاـ بـدـورـهـ يـحـسـنـ مـنـ مـقاـوـمـةـ الـخـرـسـانـةـ لـمـيـكـانـيـكـيـةـ.

- نتائج اختبار البيوط للملدن (Sika® ViscoCrete® TEMPO-12) من خلال نتائج اختبار البيوط لهذه الدراسة، فإن الخلطة المرجعية أظهرت هبوط قليل جداً 7 مم، مما يشير إلى قابلية تشغيل ضعيفة للخرسانة، وعند إضافة 0.5% من ملدن (Sika® ViscoCrete® TEMPO-12) زاد مقدار الهبوط إلى 53 مم، مما يدل على تحسن كبير في قابلية التشغيل. في حين كانت اختبارات البيوط فاشلة، عند النسب الأعلى (1, 2, 4%) من هذا الملدن كما هو موضح بالشكل (1)، وهذا يشير إلى أن هذه النسب قد تكون مفرطة وتحوّل إلى فقدان السيطرة على قابلية التشغيل، لدى فإن التحكم الدقيق في نسب هذه الإضافات أمر بالغ الأهمية، حتى لا يتم المبالغة في استخدامها بما يضر بالخصائص الأخرى للخرسانة. من خلال هذه النتائج، يبدو أن النسبة الأقل لهذا المادّة هي 0.5%， حيث حققت أفضل أداء في قابلية التشغيل دون فقدان السيطرة.

تم تحديد عدد من التجارب المختبرية لمعرفة تأثير الإضافات الكيميائية على خواص الخرسانة التي يمكن معرفتها من خلال تلك الإختبارات.

- اختبار درجة التشغيلية (Workability) تم إختبار المبوط (slump test) باستخدام مخروط إبرامز، وفقاً للمواصفات القياسية الأمريكية لاختبار المواد (ASTM C143) لقياس قابلية التشغيل للخرسانة وذلك بقياس الإنخفاض في ارتفاع عينة الخرسانة بعد إزالة القالب المخروطي، حيث أن الخرسانة ذات المبوط الأعلى تكون أكثر قابلية للتشغيل.

- إختبار مقاومة الضغط (Compressive Strength) الغرض من هذا الاختبار هو قياس قدرة الخرسانة على مقاومة الضغط




شكل رقم (1): مقدار الهبوط لكل نسبة مضافة من الملن (Sika® ViscoCrete® TEMPO-12)

(Sikament® FF) يمكن أن تكون ذات فاعلية في تحسين قابلية التشغيل والانسيابية للخرسانة دون التأثير سلباً على الخصائص النهائية للخرسانة الطيرية. مع الأخذ في الاعتبار أن الزيادة عن الحدود المسموحة بها، ستظهر مشاكل في التماسك والتجانس بين مكونات الخلطة ك الإنفصال الحبيبي وظاهرة النضح وهذا يضمن الحصول على التشغيلية المرغوبة دون المساس بالخصائص الأساسية للخرسانة. لدلي أن النسبة الأمثل هي حوالي 0.5% لكلا المادتين وهي النسبة المبدئية التي ستكون نقطة انطلاق جيدة للمزيد من التحقق والتحليل في الدراسة المعملية.

• نتائج اختبار الهبوط لمادة (Sikament® FF)

عند إضافة 0.5% من ملن (Sikament® FF) زاد مقدار الهبوط إلى 32 مم، وهو أيضاً تحسن ملحوظ في قابلية التشغيل، مقارنة بالملن (Sika® ViscoCrete® TEMPO-12). في حين أن النسبة الأعلى للملن (FF) (4%) أدت إلى فشل في الهبوط كما هو موضح بالشكل (2)، مما يشير إلى أن هناك حد أعلى لكمية الإضافة المثلث وتجاوز هذا الحد قد يؤدي إلى مشاكل مثل الإنفصال الحبيبي. وأخيراً، تشير هذه النتائج أن الملنات (Sika® ViscoCrete® TEMPO-12)




شكل رقم (2): مقدار الهبوط لكل نسبة مضافة من الملن (Sikament® FF)

(Sika® ViscoCrete® TEMPO-12)، أن أعلى مقاومة ضغط للخرسانة كانت بقيمة 47.73 MPa، وهذه النسبة الأعلى والأمثل بنسبة 60% مقارنة بالخرسانة المرجعية. ولكن عند زيادة نسبة الإضافة إلى 4% إنخفضت مقاومة الضغط إلى (46.94 MPa)، على الرغم من أنها لا تزال أعلى من الخرسانة المرجعية بنسبة 57.41%. من خلال النتائج، تبين أن مقاومة الضغط للخرسانة ازدادت بشكل ملحوظ مع زيادة نسبة الإضافة من 0.5% إلى 2%.

2.3. نتائج اختبار مقاومة الضغط للخرسانة

• نتائج اختبار مقاومة الضغط للمكعبات الخرسانية باستخدام الملن (Sika® ViscoCrete® TEMPO-12) بناءً على نتائج اختبار مقاومة الضغط للخرسانة الموضحة في الشكل (3) التي تم إجراؤها بعد 28 يوم من الصب، يتضح إنه عند إضافة النسبة (0.5%) لملن (4%) للملن (Sika® ViscoCrete® TEMPO-12) كان متوسط مقاومة الضغط 47.73 MPa، 46.02 MPa، 42.35 MPa، على التوالي، إذ يتضح من النتائج عند نسبة 2% من الماد




الشكل رقم (3): مقاومة الضغط لكل نسبة مضافة من الملن (Sika® ViscoCrete® TEMPO-12)

42.39MPa من Sikament-FF، كانت أعلى زيادة في مقاومة الضغط 2% من Sikament-FF، وهذه النسبة تعتبر الأمثل لتحقيق أقصى تحسين في مقاومة الضغط. من الملاحظ أيضاً أن زيادة النسبة إلى 4% أدت إلى انخفاض مقاومة الضغط إلى 31.23MPa، أي بنسبة زيادة أقل عن العينة المرجعية بـ 4.71%. فقط، هذا يشير إلى أن الزيادة عن النسبة الأمثل قد تكون مؤثرة سلباً. الزيادة في مقاومة الضغط عند إضافة الملن ترجع إلى قدرته على تحسين خصائص الخرسانة مثل سهولة الصب والمعالجة، بالإضافة إلى تحسين الترابط بين الركام والخلط الإسمنتي. لكن عند الزيادة عن النسبة الأمثل، قد يؤدي ذلك إلى تأثيرات سلبية مثل زيادة المسامية أو انخفاض في الترابط، مما ينتج عنه انخفاض في مقاومة الضغط.

نتائج مقاومة الضغط للمكعبات الخرسانية بإستخدام الملن (Sikament-FF)

من خلال نتائج المكعبات الخرسانية حول تأثير إضافة الملن (Sikament-FF) على خصائص الخرسانة الصلبة فإنه عند إضافة النسب (0.5%, 1%, 2%, 4%) من هذه المادة كانت نتائج مقاومة الضغط للمكعبات الخرسانية في المتوسط (31.23MPa, 35.90MPa, 36.22MPa, 42.39MPa) على التوالي والموضحة في الشكل (4). من الملاحظ أنه، عند إضافة 0.5% من الملن (Sikament-FF)، زادت مقاومة الضغط بنسبة 19.67% مقارنة بالعينة المرجعية، وهذا يظهر أن إضافة هذا الملن حتى في نسب منخفضة لها تأثير إيجابي على خصائص الخرسانة الصلبة. من جهة أخرى، عند إضافة




شكل رقم (4): مقاومة الضغط لكل نسبة مضافة من الملن (Sikament-FF)

إحتمالية حدوث أي تلف للخرسانة. من خلال النتائج أيضاً يتضح أن التغير في نسبة الإمتصاص ليس متناسباً مع التغير في نسبة الإضافة فعلى سبيل المثال، عند زيادة نسبة الإضافة من 0.5% إلى 1%， انخفضت نسبة الإمتصاص، بينما عند زيتها إلى 2% و4% أرتفعت نسبة الإمتصاص مرة أخرى إلى 5.77% و5.72% على التوالي، هذا يشير إلى أن العلاقة بين نسبة الإضافة ونسبة الإمتصاص ليست خطية، بل تأثر بالتفاعلات المعقّدة بين المكونات. أخيراً، إن تحديد النسبة الأمثل للإضافة هو أمر مهم لتحقيق التوازن المثالي بين تأثير الملن وخصائص الخرسانة النهائية، لذلك فإن النسبة البالغة 1% تقع ضمن المدى الموصى به، مما يشير إلى أنها قد تكون النسبة الأمثل للحصول على الخصائص المرغوبة. وعلى الرغم من ذلك، قد يكون من الضروري إجراء مزيد من الاختبارات والتحليلات للتتأكد من أن هذه النسبة هي الأمثل، بالنظر إلى التفاعلات غير الخطية المذكورة سابقاً.

3.3. نتائج إختبار إمتصاص الخرسانة للماء


نتائج إختبار الإمتصاص الخرسانة للماء بإستخدام الملن (Sika® ViscoCrete® TEMPO-12) عند إضافة الملن (Sika® ViscoCrete® TEMPO-12) إلى الخلطة الخرسانية بنساب (0.5%, 1%, 2%, 4%) كانت قيم نسبة الإمتصاص على التوالي كما هو موضح بالشكل (5)، حيث إنخفضت نسبة الإمتصاص إلى 4.94% عند إضافة الملن بنسبة 0.5% مقارنة بـ 6.44% للعينة المرجعية بدون ملن. بينما عند إضافة 1% من الملن للخلطة الخرسانية، إنخفضت نسبة الإمتصاص إلى 4.66% وهي أقل نسبة تم تسجيلها مقارنة بالنسب الأعلى. هذا التحسن في خاصية إمتصاص الماء ينعكس إيجابياً على خصائص الخرسانة الأخرى مثل المثانة والديمومة على المدى الطويل، فكلما قلت نسبة إمتصاص الماء، قلت



شكل(5): نسب الامتصاص للخرسانة لكل نسبة مضافة للملمدن (Sika® ViscoCrete® TEMPO-12)

4%， إلا أنها تجاوزت الحدود الموصى بها لاستخدام مادة (Sikament-FF) والتي تتراوح بين 3-0.6% من وزن الأسمنت. لذلك، فإن النسبة الأمثل للاستخدام هي 2%， وهي ضمن الحدود الموصى بها والتي ستحقق التحسن المطلوب في مقاومة الخرسانة دون الخروج عن المواصفات. بناءً على ذلك، فإن هذه الدراسة قدمت نتائج مهمة حول إضافة (Sikament-FF) لتحسين خصائص الخرسانة، مع الحرص على استخدام النسب المثلثي ضمن الحدود الموصى بها للحصول على أفضل النتائج.

• نتائج إختبار الامتصاص للخرسانة باستخدام الملمدن (Sikament-FF) أن الزيادة في نسبة الإضافة للملمدن (Sikament-FF) من 0.5% إلى 4% أدت إلى إنخفاض واضح في نسبة إمتصاص الخرسانة للماء كما هو موضح بالشكل (6). النسبة الأمثل لهذه الإضافة كانت 4%， حيث أدت إلى إنخفاض في نسبة الامتصاص بمقدار 2% مقارنة بالعينة المرجعية (6.45%) التي لا تحتوي على أي إضافات. لذلك فإن، إنخفاض نسبة الامتصاص بمقدار 2% يعتبر تحسيناً مهماً في مقاومة الخرسانة للانفصال والتفتت الناتج عن الامتصاص العالي للماء خلال دورات التجمد والذوبان. على الرغم أن النسبة المضافة الأمثل كانت



شكل رقم (6): نسبة الامتصاص للخرسانة لكل نسبة مضافة من الملمدن (Sikament-FF)

تبدأ مقاومة الضغط في التناقص وذلك بسبب ظاهرة الانفصال الحبيبي أو النضج عند النسب العالية مما يؤثر سلباً على مقاومة الضغط.

3. عند استخدام الملمدن (Sikament-FF) للخلطة الخرسانية الطيرية كانت الزيادة في قابلية التشغيل (workability) أكثر مقارنة باستخدام الملمدن (Sikament-FF) (Sika® ViscoCrete® TEMPO-12). كما أن الملمدن (Sikament-FF) كان له التأثير الإيجابي على نسبة امتصاص الماء للخرسانة فكلما زادت نسبة إضافة الملمدن كلما إنخفضت نسبة الامتصاص، وعلى العكس من ذلك فإن الزيادة في نسبة إضافة الملمدن (Sika® ViscoCrete® TEMPO-12) (Sikament-FF) يؤدي إلى ارتفاع في نسبة امتصاص الماء وهذا ينعكس سلباً على خصائص الخرسانة.

هذه الدراسة تعطي توجيهات مهمة حول الإستخدام الأمثل للملمدن الفائق في خلطات الخرسانة لتحقيق الأداء المرغوب مع الحد الأدنى من التكلفة.

4. الخاتمة والتوصيات

من خلال نتائج التجارب المعملية في هذه الدراسة التي تم مناقشتها، يمكن استخلاص الآتي:

1. تحديد نسب مثالية للملمدنات الفائقة تعتبر العامل الأساسي لتحسين أداء خواص الخرسانة سواء الطيرية أو الصلبة مع تقليل التكلفة. ومن جانب آخر، فإن استخدام الملمدنات بشكل عشوائي دون دراسة مسبقة قد يؤدي إلى ضعف تماسك الخرسانة والزيادة في التكلفة.

2. الزيادة في نسب الملمدنات لكلا من (Sika® ViscoCrete® TEMPO-12) (Sikament-FF) تؤدي إلى زيادة مقاومة الضغط مقارنة بالخرسانة العادي بدون ملمدنات (المرجعية). حيث أن هناك نسب مثالية لكل نوع من هذه الملمدنات تعطي أعلى مقاومة ضغط، بعد ذلك فإن أي زيادة في نسب الملمدنات

وعلى الرغم من ذلك، قد يكون من الضروري إجراء مزيد من الإختبارات والتحليلات للتأكد من أن هذه النسبة هي الأمثل، مع الأخذ في الاعتبار المشاكل في التماسك والتجانس بين مكونات الخلطات الخرسانية كالإنتقال الحبيبي وظاهره النضج المؤثرة سلباً على الخصائص الأساسية للخرسانة. بالإضافة إلى ذلك، يجب إجراء دراسة متكاملة على الأنواع الأخرى من الإضافات التي لم تستعمل في البحث.

5.المراجع

- [1]- Steven H. Kosmatka, Beatrix Kerkhoff, and William C. Panarese, (Design and Control of Concrete Mixtures) FOURTEENTH EDITION, Portland cement Association (2012).
- [2]- John Newman, Ban Choo, (Advance concrete technology), Edition, illustrated; Publisher, Butterworth-Heinemann, 2003; ISBN, 0750651040, 9780750651042.
- [3]- Fady M.A Hassona, Hussein Abu-Zant, (Effects of Superplasticizers on Fresh and Hardened Portland cement Concrete Characteristics), An-Najah National University, (2016).
- [4]- Venu Malagavelli, Rao P N, (Strength & Workability Characteristics of Concrete by Using Different Super Plasticizers), International Journal of Materials Engineering 2(1):71, (September 2012).
- [5]- Mrose B. Muhit, (Dosage Limit Determination of Superplasticizing Admixture and Effect Evaluation on Properties of Concrete), International Journal of Scientific and Engineering Research 4(3), (March 2013).
- [6]- ASTM C494 Type F and BS 5075 Part 3. Sika Egypt for Construction Chemicals El Abour City 1 st industrial zone (A) Section # 10 Block 13035, Egypt.
- [7]- ASTM C 494-81 Type A & F, Sika (Thailand) Limited, 700/37 Moo five Amata City Chonburi Industrial Estate, KM 57, Bangna-Trad Rd.
- [8]- ASTM C143-78, Standard Test Method for Slump of Portland cement Concrete.