

التنبؤ بالفقد في مقاومة الضغط للخرسانة نتيجة تأثير الكلوريدات والكبريتات باستخدام برنامج ماتلاب

*أبو القاسم يحيى ابوصبيح¹ و الطيب حسن أونسه²

¹قسم الهندسة المدنية-كلية الهندسة صبراتة-جامعة صبراتة، ليبيا

²كلية الهندسة-جامعة أم درمان الإسلامية، السودان

*للمراسلة: abulgasemyaha@yahoo.com

ملخص شهد قطاع البناء والتشييد طفرة ونهضة حضارية وصناعية شملت الكثير من المجالات والقطاعات التنموية في المباني السكنية ونظراً لوجود اغلب هذه المنشآت في المناطق الساحلية والقرب منها البحر وكذلك المجمعات الصناعية ووجود هذه المباني بالأراضي في بيئات مختلفة وبالتالي معرضة هذه المنشآت إلى التلف والتآكل وكثرت في الآونة الأخيرة المشاكل للخرسانة في هذه المباني الناتجة من تأثير الكلوريدات والكبريتات خاصة في المناطق المعرضة إلى الرطوبة ودرجات الحرارة المرتفعة والغازات الصادرة من المجمعات الصناعية. تؤدي هذه الظروف مجتمعة إلى زيادة فقدان مقاومة الخرسانة للضغط وزيادة معدل إماهة الإسمنت وتآكل الخرسانة وبالتالي يتسبب في الإضرار بجودة الخرسانة الطرية والمتصلدة. بما أن مقاومة الضغط للخرسانة تقيم جودة الخرسانة دون اعتبار إلى تأثير أملاح الكبريتات والكلوريدات والغازات المضرة عليها أصبح من الضروري إيجاد علاقة أخرى تربط مقاومة الضغط في الخرسانة عندما تتعرض للأوساط المخربة ومنها الهواء المعرض للغازات ومناطق الأسباخ أو بالقرب من شاطئ البحر لمعرفة الأوساط التي تؤثر على الفقد في المقاومة. تم في هذا البحث دراسة عملية من أجل معرفة مدى تأثير الغازات والرطوبة والأوساط المخربة الأخرى التي تؤثر على الفقد في مقاومة الخرسانة نتيجة هذه الأوساط. لذلك فقد تم تحضير عينات من مكعبات خرسانية من الإسمنت البورتلاندي العادي ولإجراء الإختبارات عليها في أزمنة 28 يوم و 60 يوم و 90 يوم و 365 يوم وتعرضها لظروف مماثلة لظروف المخربة ومقارنة النتائج مع بعضها من حيث مقاومة الضغط للخرسانة وإجراء التحاليل الكيميائية عليها لمعرفة محتوى الكلوريدات والكبريتات. بعد إجراء الإختبارات العملية تم ربط علاقة بين محتوى الكلوريدات والكبريتات في الخرسانة مع مقاومة ضغط الخرسانة باستخدام برنامج ماتلاب (MATLAB) بغرض التنبؤ بالفقد في مقاومة الضغط. وتم استنباط معادلة تربط بين محتوى الكلوريدات أو الكبريتات مع مقاومة الضغط للحصول على الفقد في مقاومة الضغط عند كل حالة معرضة لها الخرسانة.

الكلمات المفتاحية: مقاومة الضغط، الكلوريدات، الكبريتات، الفقد، الغازات، برنامج ما تلاب.

Predicting the loss in compressive strength concrete as a result of the effect of chlorides and sulfates using the Matlab program

*Aboulqasim yahya abuisbaya¹, Altayab eonsah²

¹ Department of civil ,college of engineering sabreth ,sabrath university -libya

² Department of civil ,college of engineering ,Omdurman Islamic university-sudan

*Corresponding author: abulgasemyaha@yahoo.com

Abstract The building and construction sector witnessed a civil and industrial boom and renaissance that included many areas and development sectors in residential buildings and given the presence of most of these installations in coastal areas and near the sea as well as industrial complexes and the presence of these buildings in the lands in different environments and therefore these installations are exposed to damage and erosion and recently increased problems The concrete in these buildings resulting from the influence of chlorides and sulfates, especially in areas exposed to moisture, high temperatures and gases released from industrial complexes. Combined, these conditions increase the loss of concrete's compressive strength, increase the rate of cement hydration and corrosion of concrete, and consequently damage the quality of hard and hard concrete. Since the compressive strength of concrete assesses the quality of concrete without regard to the effect of sulfates, chlorides, and harmful gases on it, it is necessary there fore to find another relationship that connects the compressive strength in concrete when it is exposed to sabotage media, including air exposed to gases and fossil areas or near the seashore to know the media that affects the loss In the strength. In this study, a laboratory study was conducted in order to know the effect of gases, moisture, and other sabotage causes that affect the loss of concrete strength as a result of these media. Therefore, samples of concrete cubes from ordinary Portland cement were prepared and tested in 28 days, 60 days, 90 days, and 365 days, subjected to conditions similar to the conditions of sabotage, compare the results with each other in terms of compressive strength of concrete, and perform chemical analyzes on them to find out the content of chlorides and sulfates. After performing laboratory tests, a relationship was linked between the content of chlorides and sulfates in the concrete with the compressive strength concrete

using the MATLAB program for predicting the loss in compressive strength concrete An equation was developed linking the content of chlorides or sulfates with compressive strength to obtain the loss in compressive strength in each case exposed to concrete.


key words: compressive strength concrete, chlorides, sulfates, losses, gases, Matlab program.

المقدمة

أسباب تدهور الخرسانة

الخرسانة هي عبارة خلط الركام الخشن والناعم والمادة الرابطة الإسمنت والماء وهي من أهم المواد الإنشائية لسهولة الحصول عليها ورخص تكلفتها وتحملها للظروف البيئية المختلفة وبين المكونات الرئيسية للإسمنت والركام التي تتكون من المواد الماغنيسيوم والبوتاسيوم وأكسيد الصوديوم وأكاسيد أخرى وتؤثر هذه النسب من الأكاسيد على جودة الإسمنت وظهور تشقق بنسب متفاوتة في الخرسانة التي تساعد على دخول الأبخرة المائية والأحماض والكوريدات والكبريتات إلى الخرسانة فيبدأ في فقد مقاومة الضغط فتبدأ عملية تلف الخرسانة وبهذه التفاعلات الكيميائية والفيزيائية الحاصلة بعد خلط المواد المكونة للخلطة الخرسانية تتحلل مكونات الإسمنت. إن زيادة الأملاح الكبريتية مع وجود الرطوبة يؤدي إلى حصول تفاعل مع مركبات الإسمنت أو نواتج أمهته لتكون مواد تدعى الاترنجيت Ettringite على شكل بلورات تحتل الفراغات الموجودة في الخرسانة وتحدث بها تشققات كما في الشكل رقم (1) وبالتالي تفقد الخرسانة مقاومة الضغط.

وذلك لعيوب الخلطات الخرسانية أو بسبب الظروف الجوية أثناء الصب، والكثير من هذه التشققات لا تجد الاهتمام الكافي من طرف الجهات المنفذة أو المشرفة على السواء، وذلك بسبب عدم استدراك خطورتها وتأثيرها على تحميلية الخرسانة في المدى الطويل، فتكون هذه الشقوق منفذاً سهلاً للأكسجين والرطوبة والغازات الضارة التي تؤدي إلى التآكل وتدهور حالة مقاومة الخرسانة.



الشكل رقم (1)

البرنامج العملي

تصميم الخلطة الخرسانية

تم تصميم الخلطة الخرسانية بعد إجراء اختبارات على المواد الداخلة في الخلطة باستخدام الإسمنت البورتلاندي العادي كما في الجدول رقم (1) والجدول (2) والجدول رقم (3) للركام

تعتبر مقاومة الضغط للخرسانة هي الصفة الأولى المقيمة لجودة الخرسانة حيث أن الديمومة العالية للخرسانة وهي إحدى الصفات التي أعطت الخرسانة مكانتها كما أن الديمومة المنخفضة هي أهم مشكلة تواجه الخرسانة عند ظهور مشاكل في مقدره الخرسانة على التحمل وذلك لعدة أسباب منها البيئة الضارة المحتوية على نسب من أملاح الكبريتات والكلوريدات (1) والملوثات الغازية من المجمعات الصناعية. وبما أن المباني السكنية لها أهمية كبيرة في المجتمعات وهذه المباني مكونة من الإنشاءات الخرسانية المسلحة ويجب إن تقاوم العوامل الطبيعية والتشغيلية التي تؤثر على جودة ومتانة المباني والخرسانة المسلحة دون الحاجة إلى إصلاحات رئيسية عندما تكون منفذة في تربة سبخية أو في المناطق الساحلية وقد تحدث إضرار من تآكل الخرسانة وفولاذ التسليح وذلك لتغلغل المحاليل والكلوريدات والكبريتات ووجود الشروخ في الخرسانة يساعد على دخول الرطوبة والأكسجين.

حيث سابقاً كان يعتمد على الوقت كعامل أساسي لإيجاد الفقد في مقاومة الضغط لمعرفة قيمة الفقد في مقاومة الخرسانة عليه في هذا البحث سيتم استخدام برنامج ماتلاب لإيجاد علاقة رياضية للحصول على الفقد في المقاومة.

جودة الخرسانة

تعتبر مقاومة الضغط الخاصية الأساسية للخرسانة بافتراض خلو مكوناتها من الشوائب بالإضافة إلى معالجتها وتصلدها بصورة كافية لمقاومة المؤثرات البيئية المحيطة وللأسف هذا الافتراض غالباً يكون غير صحيح خاصة عند ظهور مشاكل في قدرة الخرسانة على التحمل والديمومة (2) حيث تواجه المنشآت الخرسانية في قدرتها على التحمل والديمومة وذلك لعدة أسباب منها البيئة المحيطة أو من المواد الداخلة في الخرسانة وبالرغم من أن المواصفات القياسية الدولية توفر المتطلبات الأساسية لإنتاج خرسانة عالية المقاومة والقدرة على التحمل والديمومة إلا أن البيئة العدائية المحيطة تستدعي تطوير معايير تحديد الفقد في مقاومة الضغط للخرسانة.

وتحمل الخرسانة هو مقاومتها للظروف التي صممت لها وتعمل في محيطها مدة طويلة من الزمن دون حدوث تلف أو تفتت بها أي تفقد مقاومة الخرسانة جزء منها. (3)

جدول رقم (4) الإختبارات الكيميائية للركام الناعم

| نسبة الكبريتات في الركام الناعم % | نسبة الكلوريدات في الركام الناعم % | إختبار أملاح الكلوية T.D.S | إختبار الأس الهيدروجيني pH | المواد |
|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|
| 0.0065 | 0.036 | 132 | 9.35 | الركام الناعم |

جدول رقم(5)الإختبارات الميكانيكية للركام الناعم

| حدود المواصفات | رقم المواصفة الليبية | نتيجة الاختبار | الاختبار |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| 2.7-2.6 | 2006/256 | 2.63 | الوزن النوعي للرمال |
| لا تزيد عن 2% | 2006/256 | %0.17 | الامتصاص |
| 1400-1800 kg/m ³ | 82/250 | 1681kg/m ³ | وزن وحدة الحجم |

إختبار مقاومة الضغط للخرسانة

تم تجهيز المكعبات الخرسانية كما في الصورة رقم (1) وبعد خلط الخرسانة وصب هذه المكعبات بالخرسانة وبعد الصب يتم فك المكعبات وبعد 24 ساعة يتم وضعها في الماء كما بالصورة رقم (2) ويتم إختبارها في 7 أيام و28 يوم وبعد ذلك يتم وضعها في المعالجات الهواء وماء البحر وتربة السبخة كما في الصورة رقم (3) ويتم إختبارها كما في الصورة رقم (4) عند أزمته 60 يوم 90 يوم و180 و365 يوم والنتائج وفق الجدول رقم (6).



الصورة رقم 1



الصورة رقم 2

الخشن والجدول رقم(4) والجدول رقم (5) للركام الناعم وتم التصميم وفق المواصفة الدولية ISO19338:2007 وكانت نسبة الماء إلى الإسمنت تساوي $w/c=0.4$ ومقاومة الضغط المطلوبة 40 N/mm^2 وكانت النسب على النحو الآتي:

$$1.5 : 3 : 1$$

الإسمنت: ركام خشن: ركام ناعم

$$c = 417 \text{ kg/m}^3$$

$$w = 0.4 \times 417 = 166.8 \text{ kg/m}^3$$

$$A_c = 3 \times 417 = 1251 \text{ kg/m}^3$$

$$A_s = 1.5 \times 417 = 625.5 \text{ kg/m}^3$$

جدول رقم (1) إختبارات الإسمنت البورتلاندي

| الاختبار | نتيجة الإختبار | حدود المواصفات الليبية رقم 1997/340 (BS4550part 3:78) |
|---------------------|----------------|---|
| زمن الشك الابتدائي | 120 دقيقة | ليست اقل من 45 دقيقة |
| زمن الشك النهائي | 150 دقيقة | لا تزيد عن 10 ساعات |
| ثبات الحجم للإسمنت | 0.5مم | لا يزيد عن 10مم |
| إختبار مقاومة الضغط | | |
| بعد 3يوم MPa | 32.1 | MPa (21) |
| بعد 28يوم MPa | 49.9 | Mpa(39) |
| SO ₃ | %0.55 | %2.5 |
| CL ⁻ | %0.01 | %0.1 |
| pH | 12.56 | - |

جدول رقم (2) الإختبارات الميكانيكية للركام الخشن

| الاختبار | نتيجة الإختبار | رقم المواصفة البريطانية | رقم المواصفة الليبية | حدود المواصفات |
|----------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|
| معامل الصدم | %8.4 | BS812 | /255 | حد أقصى %25 |
| الوزن النوعي | 2.7 | BS812.2:75 | /256 | 2.7-2.6 |
| الامتصاص | %1.7 | BS812.2:75 | /256 | لا يزيد عن %3 |
| وزن وحدة الحجم | kg/m ³ 1603 | BS812.2:75 | /250 | 1400-1800kg/m ³ |
| معامل الت هشيم | %14 | BS812.110:90 | - | حد أقصى %25 |

جدول رقم (3) الإختبارات الكيميائية للركام الخشن

| المواد | إختبار الأس الهيدروجيني pH | إختبار أملاح الكلوية T.D.S | نسبة الكلوريدات في الركام الخشن % | نسبة الكبريتات في الركام الخشن % |
|----------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| ركام خشن | 10.3 | 225 | 0.041 | 0.0265 |

يضاف 1 مل من الكاشف (100مل محلول بارد من كبريتات الحديدك الامونومية مع 10 مل من حامض النيتريك المركز) يعاير المحلول مع 0.1 عياري من ثيوسيانات الامونيوم حتى ظهور اللون الأحمر كما في الصورة رقم (8) تعابير ثيوسيانات الامونيوم 7.6 جرام من NH_4CNS في لتر من الماء المقطر مع نترات الفضة

يتم حساب نسبة الكلوريدات الكالسيوم % $CaCl_2$

$$\frac{(V-V_1)N(0.555 \times 100)}{0.1(w)(M)}$$

ويتم حساب نسبة الكلوريدات % $CaCl_2 \times 0.318 = \%$ وكانت النتائج لمحتوى الكلوريدات لكل الأزمنة كما في

الجدول رقم (7)



الصورة رقم 3



الصورة رقم 4



الصورة رقم 5



الصورة رقم 6



الصورة رقم 7



الصورة رقم 8

جدول رقم (6) نتائج اختبار مقاومة الضغط عند معالجة المكعبات في الأوساط المختلفة

| الأيام | معالجة في الشرب MPa | معالجة في الهواء MPa | معالجة في السبخة MPa | معالجة في البحر MPa |
|--------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 28 | 45.10 | 44.83 | - | 46.62 |
| 60 | 55.97 | 55.5 | 50.83 | 45.07 |
| 90 | 55.88 | 49.73 | 51.63 | 55.41 |
| 360 | 63.01 | 61.10 | 63.00 | 59.90 |

إختبار محتوى الكلوريدات في الخرسانة

معرفة محتوى الكلوريدات طبقا لما ورد بالموصفات القياسية البريطانية رقم BS1881part6-1971 (4) حيث تم اخذ عينات من الخرسانة طحنها كما في الصورة (5) عند كل فترة معالجة 28 يوم و 60 يوم و 90 يوم و 180 يوم و 365 يوم لمعرفة نسبة الكلوريدات في الخرسانة وهي تمثل مجموع الكلوريدات الوردية من الركام والماء والإسمنت.

تؤخذ من الخرسانة عينة تزن 2 جرام كما في الصورة (6) ويضاف إليها 25 مل من الماء المقطر ويتم الرج ويتم ترشيح العينة كما في الصورة رقم (7) واخذ عينة ثم يضاف 10 مل من حامض النيتريك المركز يضاف 50 مال ماء ساخن ويترك المحلول ساخنا من 10-15 دقيقة اذا ظهر راسب يرشح من الورق ترشيح وتغسل ورقة الترشيح بالماء يبرد المحلول ويضاف زيادة 0.1 من محلول عياري نترات الفضة (16.969 جرام من نترات الفضة في لتر ماء مقطر

جدول رقم (8) نتائج محتوى الكبريتات للخرسانة المتصلدة المعالجة المختلفة لكل الأزمنة

| 365 يوم % SO ₃ | 90 يوم % SO ₃ | 60 يوم % SO ₃ | 30 يوم % SO ₃ | مكعب الخرسانة معالجة في |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 0.074 | 0.068 | 0.0560 | 0.041 | معالجة في الماء |
| 0.103 | 0.024 | 0.0495 | - | معالجة في الهواء |
| 0.099 | 0.044 | 0.0535 | - | معالجة في تربة سبخة |
| 0.075 | 0.063 | 0.0450 | - | معالجة في ماء البحر |

جدول رقم (7) نتائج محتوى الكلوريدات في الخرسانة المتصلدة عند المعالجة لكل الأزمنة


| CL% معالجة في ماء البحر | CL% معالجة في السبخة | CL% معالجة في الهواء | CL% معالجة في ماء الشرب | الايام |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------|
| - | - | - | 0.050 | 28 |
| 0.030 | 0.046 | 0.020 | 0.034 | 60 |
| 0.029 | 0.101 | 0.067 | 0.058 | 90 |
| 0.040 | 0.101 | 0.069 | 0.069 | 360 |

إختبار محتوى الكبريتات

حيث يعين محتوى الكبريتات في الخرسانة لمعرفة ما اذا كانت الخرسانة تعرضت للكبريتات مهاجمة وفق المواصفة القياسية رقم 375.4 الطرق القياسية للاختبار ماء الصرف الصحي standard methods for examination of water and wastewater to (United States Environmental Protection Agency) USEPA method 375.4(5) الصادرة من وكالة حماية البيئة الأمريكية.

خطوات الإختبار

- يستخدم جهاز المطياف الضوئي كما في الصورة (9)



الصورة رقم 9

- يتم تجهيز العينات كما في الشكل رقم (10) بعد طحن العينة وترشيحها
- يتم وضع العينات في أنبوب خاص 0.1 جرام من العينة مع 10 مل من ماء المقطر وضع الأنبوب في المكان المخصص له وأخذ القراءات مباشرة من الجهاز وكانت النتائج وفق الجدول رقم (8)



الصورة رقم (10)

برنامج ماتلاب MATLAB

تم عمل برنامج ماتلاب باستخدام الحاسوب. ومعلوم أن برنامج ماتلاب يستخدم في كثير من المجالات العلمية لأنه يقوم بعمليات تحليل وتمثيل البيانات من خلال معالجة تلك البيانات تبعاً لقاعدة البيانات الخاصة به، فمثلاً يستطيع البرنامج عمل التفاضل والتكامل وحل المعادلات الجبرية والتفاضلية ذات الدرجات العليا بكل سهولة. هذا من الناحية الأكاديمية، أما من الناحية التطبيقية فيستطيع البرنامج العمل في جميع المجالات الهندسية وتم إيجاد قيمة مقاومة الضغط عند أي تغير في نسبة الكلوريدات او الكبريتات.

حساب الفقد في مقاومة للضغط للخرسانة Compressive Strength Loss CSL

مقاومة الضغط المفقودة للخرسانة في نوعين من الإسمنت البورتلاندي و تتم معرفة الفقد بدلالة عينة المقاومة الموضوع في الماء العادي ويتم حساب قيمة الفقد في مقاومة الخرسانة Compressive Strength Loss (CSL%)⁽⁶⁾ مقارنة مع المغمورة في الماء العادي لكل نوع من المعالجة للحصول على القيمة المفقودة عند كل فترة زمنية كما في الجدول رقم (9) حتى الجدول رقم (11) تبين الفقد في مقاومة الضغط

وفق القانون التالي

$$100 \times \frac{A-B}{A} = \text{CSL} (\%)$$

حيث

A=متوسط مقاومة الضغط في الماء

العادي MPa

B= مقاومة الضغط في أي نوع من

المعالجة MPa

```
p=poly2sym(p)
p= vpa(p,3)
l=input('Enter a value to compute the b value:');
disp('The result is : ');
subs(p,l)
%subs(p,.07)
```

وكانت النتائج من البرنامج لكل حالة كما يأتي:

أ- الفقد في مقاومة الخرسانة ومحتوى الكلوريدات لخرسانة من إسمنت بورتلاندى عادى ومعالجة في الهواء تكون

$$CSL\% = 104x_{cl} - 0.443$$

ب- الفقد في مقاومة الخرسانة ومحتوى الكلوريدات لخرسانة من إسمنت بورتلاندى عادى ومعالجة في السبخة

$$CSL\% = 16.3x_{cl} + 3.2$$

ج- الفقد في مقاومة الخرسانة ومحتوى الكلوريدات لخرسانة من إسمنت بورتلاندى ومعالجة عادى في ماء البحر

$$CSL\% = 90.8x_{cl} - 0.766$$

ح- الفقد في مقاومة الخرسانة ومحتوى الكبريتات لخرسانة من إسمنت بورتلاندى عادى ومعالجة في الهواء

$$CSL\% = 3.84 - 5.39x_{so}$$

خ- الفقد في مقاومة الخرسانة ومحتوى الكبريتات وإسمنت من البوتلاندى والمعالجة في السبخة

$$CSL\% = 0.346x_{so} + 4.18$$

د- الفقد في مقاومة الخرسانة ومحتوى الكبريتات وإسمنت من البوتلاندى والمعالجة في ماء البحر

$$CSL\% = 49.5x_{so} - 0.763$$

$$x_{cl} = \text{النسبة المئوية للكلوريدات في الخرسانة}$$

$$x_{so} = \text{النسبة المئوية للكبريتات في الخرسانة}$$

2- يتبين من الفقد في مقاومة الضغط مقارنة مع المعالجة في الماء العادي فقد كانت أكبر قيمة فقدت في الخرسانة كانت الخرسانة المعرضة إلى الهواء الأعلى حيث فقدت المقاومة 10.57% في الخرسانات في المدة 90 يوم ويتضح من هذا لوجود تأثير الملوثات الغازية وتأثير الكلوريدات والكبريتات.

المراجع:

[1]- عمر العموري، وليد القطي، شامشاه احمد، محمد مصلح، "تحو معايير محددة لتقييم جودة الخرسانة" مجلة تقنية البناء، السعودية، 2008.

[2]- محمد عبدالرزاق، علاء رشاد، "تأثير الإضافات الكيميائية ونوع الركام الكبير على الأعمدة الخرسانية

جدول رقم (9) حساب الفقد في مقاومة الخرسانة مقارنة المعالجة بالماء مع السبخة

| نوع المعالجة | عمر خرسانة يوم | مقاومة الخرسانة (MPa) | |
|--------------|----------------|-----------------------|--------|
| | | في S.A | في T.W |
| السبخة | 60 | 50.8 | 55.9 |
| | 90 | 51.6 | 55.8 |
| | 365 | 63.0 | 63.0 |

جدول رقم (10) حساب الفقد في مقاومة الخرسانة مقارنة المعالجة بالماء مع الهواء

| نوع المعالجة | عمر الخرسانة يوم | مقاومة الخرسانة (MPa) | |
|--------------|------------------|-----------------------|-------|
| | | A.C | T.W |
| الهواء AC | 60 | 55.5 | 55.97 |
| | 90 | 49.73 | 55.88 |
| | 360 | 61.106 | 63.01 |

جدول رقم (11) الفقد في مقاومة للخرسانة المعالجة في ماء البحر

| عمر باليوم | مقاومة الخرسانة (MPa) | |
|------------|-----------------------|-------|
| | S.W | T.W |
| 60 | 45.07 | 55.97 |
| 90 | 55.41 | 55.88 |
| 360 | 59.90 | 63.01 |

نتائج البحث

1- من برنامج ماتلاب تم الحصول على قيمة الفقد في

مقاومة الضغط CSL%

تم التوصل إلى التنبؤ بقيمة الفقد في مقاومة الخرسانة بدلالة محتوى الكبريتات أو الكلوريدات

حيث استخدام برنامج ماتلاب للحصول على الفقد في

مقاومة الضغط بدلالة نسبة الكلوريدات أو الكبريتات x للإسمنت وظروف معالجة مختلفة والبرنامج المستخدم هو التالي:

```
clear all;
close all;
clc;
%%
syms x;
>Data
%Input data
n=input('Enter no. of node points:');
%no. of node points
%enter x values
a=input('Enter the values of x in braces:');
if length(a)==n
b=input('Enter the values of y in braces:');
end
plot(a,b,'linewidth',3)
grid
xlabel('w/c .')
ylabel('comp MPa.')
%[x,y]=ginput(3)
p=polyfit(a,b,1)
```

- [5]- USEPA method 375.4 determination examination
المحملة والمعرضة لدرجات حرارة مرتفعة" مجلة تقنية
البناء، 2008.
- [6]- Dr. Ihab S. S. "Effect of External and Internal sulphate on compressive strength of concrete", International Journal of Applied Engineering Research ISSN 0973-4562, Volume 12, India, 2017.
- [3]- "الكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية" مصر
2007،
- [4]- BS 1881 part 6:1971 "determination of chloride salt" 1971