



تدعم الطوب الاسمنتي بأساليب التسلیح المختلفة للحوائط الحاملة في ليبيا

*ابوالقاسم يحيى ابوصبيع و نجيب حسن سوسي و مروان سالم اشكندالي

قسم الهندسة المدنية، كلية الهندسة، جامعة صبراته، ليبيا

الكلمات المفتاحية:

الطوب الاسمنتي
مقاومة الضغط للطوب
فولاذ
قضبان بلاستيك

انتشر في ليبيا الانشاء بنظام الحوائط الحاملة في عدد كبير من المباني المصنوعة من مواد البناء المختلفة منها الطوب الاسمنتي والحجر الجيري انتشاراً كبيراً. ومعظم هذه المباني تكون خامات الطوب اقل تدهوراً من الخرسانة المسلحة وخاصة في البيئات الحارة. ويوجد هذا النوع من الانشاء في الكثير من المناطق وسبب انتشاره قلة التكاليف وتوفير المواد.. يهدف البحث لدراسة استخدام اساليب مختلفة لتدعم الطوب وسلوك الطوب الاسمنتي تحت تأثير الاحمال المنتظمة الراسية ومعرفة مدى كفاءة الطوب المدعم تسليحها بالفولاذ والتفكير في استبدال قضبان الفولاذ بقضبان البلاستيك بي او واخر تسليحها بمواسير كهربائية. وملء الطوب بمونة الحقن فقط وذلك لإمكانية تدعيم المباني قيد الانشاء بالنوع الافضل من التدعيم. والحصول على حائط قوي قادر على مقاومة الكثير من الاجهادات لفترة زمنية طويلة . تم عمل دراسة معملية على الطوب الاسمنتي المستخدم في ليبيا حيث تم تدعيم الطوب الاسمنتي بتسليحها باستخدام اسياخ فولاذ وقضبان بلاستيك بي او وقضبان من البلاستيك الكهربائية وملء فراغات الطوب الاسمنتي بمونة الحقن فقط بدون تسليح واجراء اختبار مقاومة الضغط على هذه الطوبات المختلفة مع عمل اختبارات ضبط الجودة على المواد الدالة في الطوب. من نتائج هذه الدراسة ان الطوب الاسمنتي الغير حامل المصنوع في ليبيا اظهرت النتائج ان نظام التدعيم بمونة الحقن اثبت كفاءة مع فولاذ التسلیح كفاءة ملحوظة واعطى افضل نتائج في تدعيم الطوب الاسمنتي لأثرة الواضح في رفع مقاومة الضغط وامكانية استخدامه في الحوائط الحاملة. وايضاً تسليح الطوب بمواسير بي او كانت نتائجه جيدة بالمقارنة مع تسليح الفولاذ. مما يستدعي الامر الى الاستمرار في البحث والتوسيع في التجارب المعملية منها امكانية استخدام طبقات من الاليف الزجاجية او شبک الحديد على جانبي الطوب الاسمنتي لتدعم المباني القائمة

Reinforcing cement bricks with different reinforcement methods for load-bearing walls in Libya

*Abulgasem Yaha, Najab Hasan, Mroan Ahkndaly

Department of Civil Engineering, College of Engineering, Sabratha University, Libya

Keywords:

Cement bricks
Compressive strength bricks
Steel
Plastic bars

ABSTRACT

The construction of load-bearing wall systems has become widespread in Libya in a large number of buildings made of various building materials, including cement bricks and limestone. Most of these buildings are made of brick materials that are less deteriorating than reinforced concrete, especially in hot environments. This type of construction is found in many regions and the reason for its spread is the lack of costs and availability of materials. The research aims to study the use of different methods to reinforce bricks and the behavior of cement bricks inducing the effect of regular vertical loads, knowing the efficiency of bricks reinforced with steel, and thinking about replacing steel rods with PPR plastic rods. The latter was armed with electrical pipes. Filling the bricks with injection mortar only in order to support the buildings under construction with the best type of reinforcement. Obtaining a strong wall capable of resisting a lot of stress for a long period of time. A laboratory study was conducted on the cement bricks used in Libya, where the cement bricks were reinforced by reinforcing them using steel rods, PPR plastic rods, and electrical plastic rods. The

*Corresponding author:

E-mail addresses: [\(N. Hasan\)](mailto:abulgasem.abusbuea@sabu.edu.ly) [\(M. Ahkndaly\)](mailto:naJebawsy@yahoo.com) Marwan.eshkandali@sabu.edu.ly

Article History : Received 18 March 2024 - Received in revised form 20 August 2024 - Accepted 21 October 2024

voids of the cement bricks were filled with injection mortar only, without reinforcement, and a pressure resistance test was conducted on these various bricks, with quality control tests being carried out. On the materials included in the bricks. Among the results of this study are non-load-bearing cement bricks manufactured in Libya. The results showed that the injection mortar reinforcement system demonstrated remarkable efficiency with reinforcing steel and gave the best results in cement brick reinforcement due to its clear effect in increasing pressure resistance and the possibility of using it in load-bearing walls. Also, reinforcement of bricks with PBR pipes had good results compared to steel reinforcement. This calls for continuing research and expanding laboratory experiments, including the possibility of using layers of fiberglass or iron mesh on both sides of cement bricks to reinforce existing buildings.

2. المقدمة

الطلوب الاسمنتية هو وحدة بناء تصنع من خليط متجانس من الاسمنت والركام والماء ويكون على شكل مصمت أو مجوف [4]، ويمكن تقسيم الطلب الاسمنتى إلى الانواع التالية :

- الطوب الإسماني المجوف للحوائط الحاملة
 - الطوب الإسماني المجوف للحوائط غير الحاملة
 - الطوب الإسماني المصمت للحوائط الحاملة
 - الطوب الإسماني المصمت للحوائط غير الحاملة

٤. الحوائط الحاملة (Wall Bearing)

٤- المباني الحاملة بالطوب الاسمنتي :

وهي عبارة عن مبانٍ يتم تنفيذها بالطوب الاسمنتي وهناك عدة انواع من هذه المبانٍ وهي كالتالي

١-٤ مباني النوع الأول : مباني غير مسلحة .

تستخدم فيها بناء وحدات البناء المفرغة كما بالشكل رقم (1) (الحوائط الجاملة) وتحتوي على كمرات رباط اسفل البناء خرسانية كما في الشكل رقم (2) وسقف من الخرسانة المسلحة أو من عناصر إنشائية أفقية قادرة على مقاومة القوى الأفقية [3]

من المعروف أن المسكن هو المطلب الأول وهو المكان الذي يتتوفر فيه الهدوء والراحة وتتوفر فيه السلامة والديمومة ويكون مرتبط بواقع المجتمع الذي نعيش فيه ومرتبط باحتياجاته ويمسح داخلاً الفرد وبات الجميع يطلب البيت الاقتصادي حيث أن اغلب المباني في ليبيا من دور واحد وبالتالي قلة التكاليف هذا النوع تودي إلى العمل على تنفيذ البيت بنظام الحوائط الحاملة. ونتيجة للطلب على البناء بأسلوب الحوائط الحاملة في ليبيا خلال السنوات الأخيرة الامر الذي يجعلنا نعمل على ضرورة اظهار هذا النظام الانشائي.

ومباني الحوائط الحاملة هي كل ما يبني من الطوب الذي يتم تصنيعه من الطوب الإسمنتي أو الطوب التراكي المضغوط او اي نوع اخر من الطوب لتشكيل حائط ويكون حامل للمبني: [1]والطوب من مواد البناء المصنعة المهمة في البناء ولها مواصفات خاصة للحوائط الحاملة ،حيث يهدف هذا النوع من البناء الى تقديم السكن الاقتصادي مع تحقق القدر الممكن من المرونة والمتانة والقوية فيهذه الدراسة سيتم التطرق الى امكانية استعمال الطوب المساح في نظام الحوائط الحاملة المسالحة من دور ودورين نظراً للزيادة العمرانية في المساكن الامر الذي يحتم علينا ضرورة استعمال هذا النظام من البناء حيث ان تكاليف هذا البناء اقتصادي وامكانية تطويره لغرض استعماله في المباني السكنية قليلة الأدوار والتي لها أسقف قصيرة البحور.وتم في سنة (2008)اجري بحث عن تدعيم حوائط الブلوکات ذات فتحات او بدون فتحات [1]باستخدام أساسليب تدعيم مختلف منها واستخدام طبقات من الموننة الاسمنتية العادية واستخدام طبقات من الالياف الزجاجية وتم استنتاج من هذا البحث ان نظام حقن الطوب له نتائج جيدة في رفع مقاومة الضغط والمرونة،وفي 2013 بحث استبدال مخلفات البلاستيكية بدل الرمل لصناعة الطوب الاسمنتي حيث كانت مقاومة الضغط بنسبة 3% و12% وصلت المقاومة الى ضعف مقاومة الطوبية المرجعية وعند زيادة النسبة الى 12% انخفضت المقاومة الى النصف المرجعية

- ويحتوي نظم البناء على أربعة أنظمة للإنشاء والمتمثلة [3] في :-
 - نظم الإنشاء بالحوائط الحاملة (Wall Bearing Systems)
 - نظم المنشآت الهيكليّة (Skeleton System)
 - نظم المنشآت الفراغية (القشرية) (Space Frame Systems))
 - نظم المنشآت الخرسانية مسبقة الصب (Cast Concrete Systems)


3. الطوب الاسمنتي (Cement bricks)

4-1-3 استعمال نظام الشد اللاحق للمبني

في حالة استخدام نظام الشد اللاحق يتم بناء الطوب اولاً وتجهيز القنوات التي ستمر الاوتوار الفولاذية ضمنها وبعد ان يصل البناء الى المقاومة المطلوبة تشد الاسلاك من نهاية العنصر بمماسك تعمل على الارتكاز كما في الشكل (6) ويعطي هذا النوع زيادة في المقاومة وامكانية ارتفاع المبني الانشائية [1].

5.النظام الانشائي لمباني الحوائط الحاملة

في مباني الحوائط الحاملة يعتمد النظام الانشائي على الحوائط وهي حوائط متماثلة في المستوى الأفقي وذات اتجاه واحد أو اتجاهين ومتناطلة في الاتجاه الرأسي لجميع الأدوار (الحوائط أعلى بعضها) والحوائط قد تبني بالحجر أو الطوب وترتكز الأسقف على هذه الحوائط وهي تكون بلاطات مسلحة على الحوائط عن طريق كمرات مسلحة وفي بعض المباني الاثيرية تكون الحوائط بدون سقف حيث خرسانية تعمل هذه الحوائط ككابولي والاحمال الواقعه على المبني تنتقل من الاسقف الى الحوائط الحاملة والتي تنتقل رأسيا حتى تصل إلى القطاع السفلي إلى الحوائط بالدور الأرضي. [3].



الشكل رقم (5) التسلیح العمودي والافقی لمباني الطوب الاسمنتي




شكل رقم (6) يوضح استخدام الشد اللاحق في المبني


6.الحقين (Grout)

الحقين هو نوع من الخرسانة ذات الهبوط الكبير (أكبر من 20 سم) ويستخدم في إنشاء المبني ويكون من مواد لحمة وركام وماء وإضافات ويستخدم الحقين على الفراغات الموجودة بوحدات البناء المفرغة كما بالشكل رقم (7) لزيادة مقاومتها وقدرتها على التماسك وأيضاً لثبيت صلب التسلیح في أماكنه إن وجد ، وفي هذه الحالة يجب أن تتطبّق على الإسمنت المستخدم في الحقين الشروط الواردة بالковد لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية [3].

6-1 أنواع الحقين :



الشكل رقم (1) يوضح الطوب الاسمنتي



الشكل رقم (2) بناء الطوب فوق قاعدة خرسانية

2-1-4 مباني النوع الثاني : مباني غير مسلحة ومدعمة رأسياً


وهي مباني حاملة يتم تدعيمها بعناصر خرسانية مسلحة وهي أعمدة وكمرات رابطة وسقف المبني والمبني بالطوب الاسمنتي. بحيث تواجد عناصر التدعيم الرأسية على الأقل عند تقاطعات الحوائط وعند الأحرف الحرة من الحائط وعلى ألا تزيد المسافة الأفقية بين العناصر الرأسية على 4,00 م [3] كما في الشكل رقم (3).

3-1-4 مباني النوع الثالث : مباني مسلحة.


مباني حاملة ذات ميدات وكمرات رباط وكمرات من الخرسانة المسلحة أو من عناصر إنشائية أفقية قادرة على مقاومة القوى الأفقية حيث تبني هذه المبني من وحدات البناء المفرغة مع ضرورة تسلیحها أفقياً ورأسيًا مع الحقين [3][4]. وذلك بإتباع نظام الحوائط الموجفة (Cavity walls) شكل (5) [5]، ويجب أن تستخدم مباني النوع الثالث في منطقة الشدة الزلزالية.




شكل رقم (3) يوضح الاعمدة الخرسانية



شكل رقم (4) تسلیح حوائط الطوب الاسمنتي عموديا



الشكل رقم (8)[6] يوضح التسلیح العمودي للطوب



الشكل رقم (9)[6] يوضح الشكل الافقی للتسلیح العمودي

8. البرنامـج العمـلي

تم اخذ عينات الطوب الاسمنتي من عدة مصانع داخل المنطقة الغربية واختيار نوع من الطوب الاسمنتي الغير حامل واجراء تدعيم لهذا الطوب وكانت نتائج اختبار مقاومة الضغط للطوب الاسمنتي لهذه المصانع وفق الجدول رقم (3) وقد تم عمل ستة اساليب من التسلیح والحقن حيث تم اخذ طوب من السوق المحلي وعمل اختبار مقاومة الضغط وفق المواصفة الليبية طوبية فارغة كما في الشكل رقم (10) واخرى بملء الفراغات في الطوب بمونة الحقن كما في الشكل رقم (11) واخرى مسلحة بالفولاذ كما في الشكل رقم (12) ومواسير بي ار كما في الشكل رقم (13) وكانت النتائج كما في الجدول رقم (4) والشكل رقم (14). حيث تم عمل اختبار مقاومة الضغط لمونة الحقن وفق المواصفة وكانت نتائج المقاومة للحقن كما بالجدول رقم (4). وكانت نتائج اختبار مقاومة الضغط لهذه العينات الطوب التي تم تدعيمها وكانت النتائج كما بالجدول رقم (5)



شكل رقم 10 يوضح الطوب الاسمنتي المفرغ



شكل رقم 11 يوضح الطوب الاسمنتي المصمت مملوء بالحقن




شكل رقم 12 يوضح الطوب الاسمنتي المسلح بالفولاذ مملوء بالحقن

تحتـلـف أنـواعـ الحـقـين طـبقـاً لـلـسـمـكـ المـطلـوبـ حقـنـهـ وـيـنقـسـمـ إـلـىـ حقـينـ لـسـمـكـ صـغـيرـ وـحقـينـ لـسـمـكـ كـبـيرـ كـمـاـ هـوـ مـبـيـنـ فـيـ الجـدـولـ رقمـ (1)ـ وـالـذـيـ يـوضـحـ نـسـبـ اـسـتـرـشـادـيـ لـخـلـطـ الحـقـينـ وـالـمقـاسـ الـاعـتـبـارـيـ الـأـكـبـرـ لـلـرـكـامـ الـمـسـتـخـدـمـ فـيـ الحـقـينـ وـمـقاـومـةـ الضـغـطـ لـلـحـقـينـ يـجـبـ أـلـاـ يـقـلـ جـهـدـ الضـغـطـ لـلـمـنـشـورـ الـقـيـاسـيـ لـلـحـقـينـ [4]ـ عـنـ 14ـ نـيـوتـنـ /ـ مـمـ 2ـ .

جدول رقم (1) مواصفة الرکام الناعم والخشن لمونة الحقن ASTM C404

[4]

Sieve size	Fine aggregate رکام ناعم			Coarse aggregate رکام خشن	
	Size NO 1	Size NO 2		Size NO 8	Size NO 8 9
		Natural	Manufactured		
1/2	-	-	-	100	100
3/8	100	-	-	100 85-	-100 90
NO 4	100 95-	100	100	-30 10	-55 20
NO 8	100 80-	95-100	95-100	-10 0	5.30
No 16	-85 50	70-100	70-100	0.5	0.10
NO 30	-60 25	40-75	40-75	-	0.5
NO 50	-30 10	10-35	20-40	-	-
NO10 0	-10 2	2-15	10-25	-	-
NO20 0	0.5	0.5	0.10	-	-



شكل رقم (7) اعمال بناء الطوب الاسمنتي المصمت مملوء بالحقن

7. تدعيم الحواجز الحاملة

التسلیح معناه الانشائي زيادة عزم المقاومة في القطاعات في حالـيـ الشـدـ والـضـغـطـ وـرـبـطـ وـحدـاتـ المـادـةـ بـبعـضـهاـ بـحـيثـ يـمـكـنـهاـ انـ تـعـلـمـ مـتـضـامـنـةـ عـلـىـ مـقـابـلـةـ الـقـوـىـ الـمـنـقـوـلـةـ الـهـاـ [5]ـ ويـدـفـنـ التـسـلـیـحـ بـأـسـالـیـبـ الـمـخـلـفـةـ فـوـلـاـذـ التـسـلـیـحـ اوـ موـاسـيـرـ الـبـلاـسـتـيـكـ فـيـ طـبـقـاتـ الـمـوـنـةـ اوـ مـادـةـ الـحـقـنـ رـاسـيـاـ وـيـتـمـ وضعـ الـفـوـلـاـذـ بـقـطـرـ 12ـ مـمـ دـاخـلـ الـطـوـبـ وـيـتـمـ عـلـىـ مـسـافـاتـ مـنـ اـسـفـلـ اـلـىـ اـعـلـىـ بـشـكـلـ عـمـودـيـ حـسـبـ الشـكـلـ رقمـ (8)ـ وـعـنـدـ رـبـطـ كـمـرـةـ السـقـفـ مـعـ الـحـائـطـ حيثـ انـ الـمـسـافـةـ بـيـنـ الـإـسـيـاخـ =ـ Sـ وـعـرـضـ الـطـوبـ اـسـمـنـتـيـ فـيـ الـحـائـطـ =ـ tـ وـالـمـسـافـةـ بـيـنـ الـإـسـيـاخـ =ـ bـ كـمـاـ فـيـ الشـكـلـ (9)ـ بـحـسـبـ الـمـوـاصـفـ


.MSJC1.9.6 [8]

البلاستيك فان مقاومة الضغط كانت قريبة بين المسلح بالمواسير البلاستيك

والفولاذ

NO200	0.5	0.5	0.10	-	-
-------	-----	-----	------	---	---

مقاومة الضغط للطوب



الشكل رقم (14) يبين مقاومة الضغط للطوب المدعם

10. الخلاصة

- من هذه الدراسة ان التجارب التي تم اجراءها من خلال هذا البحث والمتمثلة في التعريف بالطوب الاسمنتي المدعם بالإضافة الى تقديم فكرة جديدة حول تسليحها كبديل عن اسياخ الفولاذ للتدعم الحوائط الجاملة منها امكانية استخدام تدعيم الطوب الاسمنتي الغير حامل .
- اعطت النتائج التي تم تدعيمها بفولاذ التسليح زيادة للمقاومة 47% عن قيمة الطوب المصمت للحوائط الحاملة وفق المواصفة الليبية . وزيادة 7.5 % للاقوى المقاومة التي تم تدعيمها بمواسير الكهرباء . وزيادة 36% للاقوى المقاومة التي تم تدعيمها بمواسير البلاستيك . وزيادة 19% للاقوى المقاومة التي تم تدعيمها بمواسير بي ار ..
- تدعيم الطوب الاسمنتي بمونة الحقن اثبت كفاءة عالية من نتائج مقاومة الضغط للطوب المحكون حيث ان مونة الحقن مقاومتها عالية وقدرتها على التماسك.
- واظهرت النتائج كفاءة عالية للتسليح بالفولاذ في تقوية الطوب الاسمنتي المفرغ وان اضافة فولاذ التسليح الراسي وكانت نتائج مقاومة الضغط للطوب 13.699 MPa.

اظهرت النتائج المعملية امكانية استعمال تدعيم الطوب الاسمنتي بجميع المواد المستعملة من مواسير كهرباء ومواسير بلاستيك ومواسير بي ار في الحوائط الحاملة.

11-المراجع

- [1]- المصرية، امل عبد المنعم ابراهيم، 2008، "تدعم حوائط блوكات الخرسانية ذات او بدون فتحات"، رسالة الماجستير بقسم الهندسة المدنية جامعة القاهرة
- [2]- احمد عبدالرحمن، احمد جاسم، 2013، "تأثير اضافة المخلفات البلاستيكية على الطوب" مجلة سهبا، المجلد الثاني عشر، العدد 3، ليبيا
- [3]- ميشيل لطيف ، شريف على ، شريف حسن، 1974، المنشآت من الحوائط الحاملة مركز بحوث الاسكان والبناء والتخطيط العمراني، مصر،
- [4]- المواصفة القياسية الليبية رقم (47) 2002 ورقم (48) 1974



شكل رقم 13 يوضح الطوب الاسمنتي المسلح بمواسير مملوءة بالحقن

جدول رقم 2 الخاص بمقاومة الضغط لمونة الحقن وفق المواصفة ASTM c1019

الضغط (MPa)	9.636	16.18	12.402	6. الموصافة لاتقل عن 12.402 يوم بعد 28 يوم
3. المقاومة	9.636	16.18	12.402	6. الموصافة لاتقل عن 12.402 يوم بعد 28 يوم

الجدول رقم(3) مقاومة الضغط وفق المواصفة الليبية وتحدد اختبار

مقاومة الطوب الاسمنتي

الص نع	1.2	2.3	3.4	4.5	5.6	6.7	.8 الموصافة 2/47 الليبية 000
3.10 74	3..11 72	2.9.12 07	1.5.13 50	1.4.14 19	2.1.15 97	2.5.16 97	2.5.16 97

جدول رقم 4 اختبار مقاومة الضغط للطوب والكتافة وفق المواصفة

الليبية 2002-47

نوع الطوبية	الكتافة kg/m ³	مقاومة الضغط للطوب N/mm ²	حدود المواصفة الليبية
للطوب فارغة 1 المفرغ	1294	74.3	للامتصاص للمقاومة 472002/ وفق 472002/ N/mm ² (لا يزيد عن 13%)
للطوب فارغة 2 المفرغ		3.72	%4.529
للطوب مملأة بالحقن (المصمت)	2153	9.158	9.3
الطوبية مع تسليح الفولاذ مملأة بالمونة الحقن (المصمت)	2466	13.699	%4.38
الطوبية مع تسليح مواسير كهرباء بالمونة الحقن (المصمت)	2401	9.997	
الطوبية مملأة بالمونة الحقن مع وضع ماسورة بلاستيك (المصمت)	2433	12.724	9.3
الطوبية مملأة بالمونة الحقن مع وضع ماسورة بي ار بالمونة الحقن (المصمت)	2319	11.107	9.3

9-مناقشة النتائج

من نتائج هذا البحث كما في الشكل رقم 14 كانت نتيجة مقاومة الضغط للطوب الاسمنتي المفرغ المدعם وفق حدود المواصفة حيث كان الانهيار في المنطقة الجانبية للطوبية وذلك نتيجة تماسك تام للمونة الاسمنتية . اما بالنسبة للطوب المملأة بمونة الحقن فان مقاومة الضغط كانت وفق المواصفات الليبية للطوب المصمت حيث كانت تقريباً متساوية وكان الانهيار في المنطقة الجانبية وهذا يدل على ان الانهيار في الطوبية له مقاومة للاحمال الراسية وقدرتها على التماسك . وللمقارنة بين تسليح الفولاذ والمواسير

[5]- الكود المصري لتصميم وتنفيذ أعمال البناء كود رقم 2005-204

[6]- James .marten, and max porter ,2009 "Reinforcement masonry Engineering ".hand book ,6th edition,MiA

[7]- نادر جود النمرة: التصميم المعماري وتكنولوجيا البناء، 1976 : مصر

[8]- Building code requirements for masonry structures,2006

Sieve size	Fine aggregate ركام ناعم			Coarse aggregate ركام خشن	
	Size NO 1	Size NO 2		Size NO 8	Size NO89
		Natural	Manu-factured		
1/2	-	-	-	100	100
3/8	100	-	-	100 85	100 90
NO 4	95-100	100	100	30 10	20-55
NO 8	80-100	95-100	95-100	0-10	5-30
No 16	50-85	70-100	70-100	0-5	0-10
NO 30	25-60	40-75	40-75	-	0-5
NO 50	10-30	10-35	20-40	-	-
	NO100	2-10	2-15	25 10	-